



PRIMER DM

ΣΙΛΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ESHAPRIMER DM** είναι ένα υψηλής ποιότητας σιλανικό αστάρι. Η σύνθεση του βασίζεται σε μίγμα ειδικών διαλυτών και σιλανίων. Είναι άχρωμο, ταχυστέγνωτο υγρό.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **ESHAPRIMER DM** χρησιμοποιείται για την βελτίωση τη προσφυσης πολυμερών επαλειπτικών και σφραγιστικών υλικών σε μη πορώδη υποστρώματα όπως:

- Γυαλί, κεραμικά πλακίδια, γυαλισμένα μάρμαρα, μεταλλικές επιφάνειες
- Ως αστάρι των πολυμερών επαλειπτικών υλικών της Esha
- Ως αστάρι των πολυμερών σφραγιστικών υλικών της Esha, ενός (1K) ή δύο (2K) συστατικών
- Ως αστάρι του διάφανου υδρόφοβου επαλειπτικού αλειφατικής πολυουρεθάνης EshaDesmolast TR

ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΣΑΘΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε βροχερό καιρό, σε περιόδους ψύχους και όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 5 °C.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, συμπαγείς, χωρίς σκόνης, & λάδια ή γράσα.
- Διαμερισματοποίηση των επιφανειών με χαρτοταινία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Η συσκευασία του **ESHAPRIMER DM** θα πρέπει να διατηρείται σφραγισμένη μέχρι την στιγμή της εφαρμογής του υλικού.
- Διαβρέχουμε προσεκτικά ένα καθαρό πανί με το υλικό. Στη συνέχεια το νωπό πανί το εφαρμόζουμε επιμελώς επί της διαμερισμ αποποιημένης επιφάνειας που μας ενδιαφέρει να ασταρώσουμε.
- Ο χρόνος στεγνώματος του υλικού προσδιορίζεται σε 10-15min, υπό φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος.
- Η εφαρμογή των επερχόμενων πολυμερών επαλειπτικών ή σφραγιστικών της Esha πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το στέγνωμα του **ESHAPRIMER DM** για να αποφευχθεί η ουδετροποίηση των σιλανίων.

ΧΡΟΝΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Εξαρτάται από την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Σε φυσιολογικές συνθήκες, ο χρόνος ωρίμανσης αναμένεται σε διάστημα 10-15min.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το **ESHAPRIMER DM** δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια παγετού ή όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 5 °C.



PRIMER DM

ΣΙΛΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ
Εμφάνιση	Υγρό	Παρατήρηση	
Χρώμα	Διαυγές	Παρατήρηση	
Πυκνότητα	0,79 ± 0.05	ASTM D 1475	g/cm ³
Ιξώδες (Brookfield) στους 25°C	30	ASTM D 2196-86	cPs

T = οι ανοχές στις ονομαστικές τιμές είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κίνδυνος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/αναπνευστική προστασία/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/προστατευτικά υποδήματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε σκόνη ABC πυροσβεστήρας για να κατάρσβεση. Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας. Περιέχει προπαν-2-όλη προπαν-2-όλη. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ABT/αAaB. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια λόγω της πρόκλησης ενδοκρινικών διαταραχών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το **ESHAPRIMER DM** μπορεί να αποθηκευτεί κατ'ελάχιστον 12 μήνες στην αρχική μεταλλική του συσκευασία σφραγισμένο σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 25°C. Φυλάσσεται σε ξηρό προστατευμένο περιβάλλον. Μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικά δοχεία των 1 Lt και 4 Lt.

Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα τις υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής, οπότε η Esha δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρμογής κάθε υλικού. Συνιστάται στο χρήστη να κάνει δοκιμή εφαρμογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής.

Alfa-Alfa Energy A.B.E.E.

ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Παραλία Ασπρόπυργου 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
T +30 2105518700, F +30 2105572974 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΗ: Ηλείου 18,
570 09, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, T +30 2310783725, F +30 2310783326 |
www.esha.gr • info@esha.gr



ISO 14001

ISO 9001