

Αναπνέουσα μεμβράνη
κεραμοσκεπής με αυτοκόλλητη ταινία

TIMBERFLEX 170 + tape



Ρολό: 1,50 x 50m
Χρώμα: Μπεζ / Λευκό



TIMBERFLEX 170 με διπλή αυτοκόλλητη ταινία, + tape

μεμβράνη υψηλής απόδοσης, ατμοδιαπερατή, αναπνέουσα, 3 στρώσεων

- Είναι ανθεκτική στο σκίσιμο, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στο χρόνο.
- Φτιαγμένη από υλικό ελαφρύ, καθαρό και εύκολο να κοπεί και να εφαρμοσθεί.
- Με εξαιρετική υδατοστεγανότητα.
- Με άριστη ελαστικότητα στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Προστατεύει την κατασκευή από το ανεμοβρόχι, το χιόνι και τη σκόνη.
- Με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.



Με διπλή αυτοκόλλητη ταινία



W1

Αντίσταση στη διείσδυση νερού



SD 0,025

Διαπερατότητα υδρατμών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	
ΜΑΖΑ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	EN 1849-2	170g/m ² (+/-10g/m ²)	
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ	EN 11925-2	Class E	
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ	EN 1931	SD 0,025m(+/-0,005m)	
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΝΕΡΟΥ	EN 1928 πριν την γήρανση μετά την γήρανση	Class W1 Class W1	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ	EN 12311-1 πριν την γήρανση μετά την γήρανση	MD 290N(-60N) MD 270N(-60N)	CD 180N(-50N) CD 160N(-50N)
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ	EN 12311-1 πριν την γήρανση μετά την γήρανση	MD 35%-70% MD 25%-50%	CD 50%-90% CD 35%-60%
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ	EN 12310-1	MD 250N(-50N)	CD 200N(-50N)
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	EN 11072	MD +/-0,5%	CD +/-0,5%
ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	EN 1109	Καμία ρηγμάτωση στους -40 C°	

CE

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
ISO 9001:2008