



TERRA 50

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **EshaTerra 50** είναι πολυεστερικό ύφασμα βάρους 50 gr/m². Χρησιμοποιείται ως οπλισμός εμπότισμού επαλειπτικών στρώσεων για δημιουργία επί-τόπου (in-situ) στεγανωτικών μεμβρανών.

Το **EshaTerra 50** χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πληθώρα επαλειπτικών στεγανωτικών υλικών (ασφαλτικά, ακρυλικά, πολυουρεθανικά, κλπ.) ή ως συστατικό του συστήματος **Esha DIY Kit**, το οποίο είναι ολοκληρωμένο σύστημα στεγάνωσης και προστασίας για επιφάνειες από σκυρόδεμα, με ασφαλτικά υλικά, αξεσουάρ εφαρμογής και πολύ αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής σε DVD και έντυπο φυλλάδιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο πολυεστερικός οπλισμός EshaTerra τοποθετείται μεταξύ δύο στρώσεων επαλειπτικού υλικού και εμποτίζεται.

Για αναλυτικές οδηγίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό φυλλάδιο του Esha DIY Kit.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση υλικού είναι 1,1 m² ανά m² επιφάνειας (περιλαμβάνει και τις επικαλύψεις στις παράλληλες σειρές).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ	Μη υφαντός πολυεστέρας Sprunbond	
ΒΑΡΟΣ	50 gr /m ²	ISO 9073 - 1
ΠΑΧΟΣ	0,60 mm	ISO 9073 - 2
Τάση θραύσης	14 daN/5 cm (MD)	ISO 9073 - 3
	11 daN/5 cm (CD)	
Επιμήκυνση θραύσης	57% (MD)	
	65% (CD)	

Οι διακυμάνσεις στις ονομαστικές τιμές είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ιδιοτήτων των προϊόντων του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε ρολά των **50 m²** (ή μεγαλύτερα αναλόγως ζήτησης).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε στεγασμένους χώρους, προφυλαγμένος από πηγές θερμότητας.

Οι οδηγίες που αναγράφονται επάνω στη συσκευασία του προϊόντος υπερισχύουν αυτών του φυλλαδίου.

Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα τις υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής, οπότε η Esha δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρμογής κάθε υλικού. Συνιστάται στο χρήστη να κάνει δοκιμή εφαρμογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής.

Alfa-Alfa Energy A.B.E.E.

ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Παραλία Ασπροπύργου 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
T +30 2105518700, F +30 2105572974 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΗ: Ηπείρου 18, 570 09,
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, T +30 2310783725, F +30 2310783326 | www.eshagr.gr • info@eshagr.gr



CE



EN ISO 9001:2008
Αρ. πιστοπ. 605/Α/2010



EN ISO 14001:2004
Αρ. πιστοπ. 67/Π/2010