

NEO

MACON LATEX

Θεαματικών επιδόσεων οικοδομική ρητίνη
Γερμανικής προέλευσης με βάση S.B.R.

Περιγραφή:

Το Maccon latex είναι παχύρρευστο, γαλακτώδες υγρό με 48% στερεά. Χρησιμοποιείται για την πολύπλευρη βελτίωση των τσιμεντοκονιαμάτων. Έχει 100% αντοχή σε υδρόλυση.

Φιλμ πάχους 1mm από Maccon latex παρουσιάζει 1000% επιμήκυνση προ της θραύσης!

Χρώμα: Λευκό

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χημική βάση: Συμπολυμερές στυρενίου βουταδιενίου με άριστη αντίσταση σε σαπωνοποίηση, υδρόλυση και υψηλή σταθερότητα έναντι ηλεκτρολυτών. Ελεύθερο από παράγοντες σχηματισμού φιλμ, διαλύτες, πλαστικοποιητές και αμμωνία.

Στερεά (DIN 5318): 48 + 1% (περίπου το ίδιο κ.ο. και κ.β.)

PH (DIN 53785): 8 + 1

Ιξώδες (DIN 53019): 20 + 10 mPas

Ελάχιστη θερμοκρασία

δημιουργίας φιλμ: < 3°C

Πυκνότητα: 1.01 gr/cm3

Επιφανειακή τάση: 30 mN/μ


Μέσο μέγεθοςσωματιδίων: 0,15μm

Θερμοκρασία μετάβασης σε

υαλώδη κατάσταση: -5oC

Αντοχή σε εφελκυσμό: 6 N/mm2


Επιμήκυνση θραύσης: 1000%



ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ




ΕΥΚΑΜΨΙΑ



ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ



ΧΩΡΙΣ MACON LATEX
ΜΕ MACON LATEX

ΑΝΤΙΣΥΡΡΙΚΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσθήκη του Maccon latex στα κονιάματα τους προσδίδει:

- Πλήρη στεγανότητα τόσο με τη σφράγιση του πορώδους όσο και με την αποτροπή ρηγματώσεων.
- Άριστη πρόσφυση ακόμη και στα πιο λεία υποστρώματα.
- Ισχυρή αντιουρρικνωτικότητα.
- Αυξημένη αντοχή σε μηχανική τριβή και χημικούς παράγοντες.
- Αυξημένη ευκαμψία και συνεπώς αντοχή σε εφελκυσμό κάμψης.

Συνηθέστερες εφαρμογές του Maccon latex:

1. Βελτιωτικό τσιμεντοειδών επαλειπτικών τύπου Kristeau.
2. Στεγανές, αρηγιμάτρες, εξομαλντικές τσιμεντοκονίες δεξαμενών, πισινών, βιολογικών κλπ.
3. Λεπτές τσιμεντοκονίες δαπέδων με εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.
4. Παρασκευή οικονομικών, επισκευαστικών τσιμεντοκονιαμάτων π.χ. επισκευή ανθρακοποιημένου μπετόν.
5. Παρασκευή στεγανών επιχρισμάτων σε περιοχές με έντονη υγρασία.
6. Επιχρίσματα προσφύσιμα σε λείες και προβληματικές επιφάνειες, π.χ. εμφανές μπετόν, πολυουρεθάνη, πολυστερίνη κλπ.
7. Σπατουλαριστά μίγματα για την τέλεια εξομάλυνση του εμφανούς μπετόν πριν από την βαφή.
8. Μίγμα από Maccon-latex προς τσιμέντο 1:1,8 κ.ο. δίνει άριστη, στεγανή συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν (δεν αποκαθιστά μονολιθικότητα).
9. Μίγμα Maccon-latex προς τσιμέντο 1:1 κ.ο. δίνει εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία σε σιδηρούς σπλισμούς πριν την αποκατάσταση με Kristolith (επισκευές σπλισμένου μπετόν).
10. Ενισχύει σημαντικά τη συγκολλητική ικανότητα στις κόλλες και στους αρμούς πλακιδίων.

Καθαρισμός: Εργαλεία και χέρια πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Μέση κατανάλωση: Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η δοσολογία είναι 2-5Kg Maccon latex σε κάθε σάκο των 50Kg τσιμέντου.

Συσκευασία: Πωλείται μόνο σε λιθογραφημένες συσκευασίες των 5 και 18Kg στο χαρακτηριστικό πρασινωπό χρώμα.

Ζητείστε μας τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογών του MACON LATEX.

