



FX PRIMER

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ

- ✓ Άριστη γέφυρα πρόσφυσης για τους πολυμερείς σοβάδες
- ✓ Προστασία επιφανειών
- ✓ Επιφανειακή αδιαβροχοποίηση επιφανειών
- ✓ Δεν ευνοεί την ανάπτυξη των βακτηρίων που προκαλούν μούχλα
- ✓ Ευκολία & ταχύτητα εφαρμογής

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ESHAFX PRIMER** είναι αστάρι εμποτισμού, ακρυλικής βάσης, για χρήση πριν την εφαρμογή των πολυμερών σοβάδων της σειράς **ESHAFX TOP**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία, στεγνή και απαλλαγμένη από λάδια, σκόνες ή σαθρά υλικά. Με την χρήση μηχανικού αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύουμε για 5 λεπτά έτσι ώστε να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα.

Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Να μην προστίθεται νερό ή άλλα υλικά. Εφαρμόζεται με ρολό ή βούρτσα. 4-8h μετά την εφαρμογή του **ESHAFX PRIMER**, σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος & υποστρώματος, μπορεί να γίνει εφαρμογή του πολυμερούς σοβά **ESHAFX TOP**.

Προσοχή:

- Κατά την εφαρμογή, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία του υποστρώματος θα πρέπει να είναι 5°C-25°C.
- Να μην προστίθεται νερό ή άλλα υλικά.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της Esha σε κάθε περίπτωση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,100-0,200 kg/m²





FX PRIMER

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Πυκνότητα	kg/m ³	1.24	EN ISO 2811-1:2011
Χρόνος στεγνώματος	min	15	EN ISO 3678:1998
Περιεκτικότητα σε μη πτητικές ουσίες	%	63	EN ISO 3251:2008
Χρόνος διαρροής από χοάνη	sec	12.3	EN ISO 2431:2003

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Μακριά από παιδιά. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Για επαγγελματική χρήση μόνον.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται επάνω σε ξύλινες παλέτες, σε στεγασμένους, επαρκώς αεριζόμενους χώρους, προστατευμένους από την υγρασία, σε θερμοκρασία 5°C-25°C και διατηρείται για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε δοχεία των 20 Kg.



Οι διακυμάνσεις στις ονομαστικές τιμές είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ιδιοτήτων των προϊόντων του.

Η Esha παρέχει τις πληροφορίες και ειδικότερα τις υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της με βάση την τρέχουσα γνώση και εμπειρία της, όταν τα προϊόντα αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Στην πράξη υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα υποστρώματα και τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής, οπότε η Esha δεν μπορεί να δώσει εγγύηση για την επιτυχία της εφαρμογής κάθε υλικού. Συνιστάται στο χρήστη να κάνει δοκιμή εφαρμογής του υλικού κάτω από τις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής.

Alfa-Alfa Energy A.B.E.E.
ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Παραλία Ασπρόπυργου 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
Τ 210 5518 700, F 210 5572 974 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΗ: Ηλείου 18, 570 09
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τ 2310 783 725, F 2310 783 326 | www.esha.gr • info@esha.gr

